



# NIBO STONE<sup>®</sup>

n a t u u r s t e e n

WWW.NIBOSTONE.NL



*Monsters ontvangen?*

T 077 - 387 1440

*Nibo Marmer beige*



# NIBO STONE®

n a t u u r s t e e n



## *Nibo Marmer beige*

### UITERLIJK

Steensoort:	poriënkalksteen (intraspriet NEN EN 12670)
Land van herkomst:	Portugal
Variëteiten:	streep- en/of schelpvorming
Kleur:	lichtbeige

Kalksteen met een lichtbeige, gelijnde tekening (gelaagdheid) en lichtgrijze spikkeling. Het materiaal vertoont concentraties van min of meer verspreide, zwartbruine deeltjes en soms een lichte adering. Ook kunnen fossielen (voornamelijk schelpfragmenten) voorkomen. De compacte kalksteen bevat kleine zichtbare poriën.

### OPPERVLAKTEBEWERKINGEN

gepolijst | gezoet/geschuurd/geslepen | gezandstraald | gebouchardeerd |  
verouderd (getrommeld en/of gezuurd)



*gepolijst*

\*Foto is enkel indicatief, kleur- en structuurafwijkingen zijn mogelijk.



# NIBO STONE®

natuursteen



## *Nibo Marmer beige*

### TOEPASSING

Deze natuursteen is geschikt voor alle gebruik in binnentoepassingen zowel in individuele woningen als in gebouwen met normaal collectief gebruik. Het materiaal is in principe niet vorstbestendig, behalve bij dunne platen die rondom kunnen ventileren (gevelbekleding/lamellen, raamdorpels).

### VERKRIJGBAAR ALS

Vloeren en plinten	Schouwen	Raam- en deuroplijstingen
Raamdorpels	Platen	Gevelbekleding en -plinten
Vensterbanken	Wandbekleding	Traptreden en stootborden

### TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Kenmerk	1 = redelijk 5 = uitstekend	Kenmerk	Gemiddelde waarde*
Uniform steenuiterlijk	4	Schijnbaar volumieke massa	2320 kg/m <sup>3</sup>
Verweringsbestendigheid kleur (alleen buiten)	2	Porositeit	14,4 vol.%
Verweringsbestendigheid glans (alleen buiten)	1	Druksterkte	41 N/mm <sup>2</sup>
Zuurbestendig	nee	Buigsterkte	9,9 N/mm <sup>2</sup>
Vorstbestendig	nee (14 vorst-/doocycli)	Slijtsterkte (Capon)	29,5 mm

\*De genoemde gemiddelde waarden tonen de resultaten van proeven die zijn uitgevoerd volgens de NEN-EN normering. Een lijst van de proefmethodes met bijhorende NEN-EN referentienummers is op te vragen bij uw accountmanager.



**NIBO STONE®**  
n a t u u r s t e e n



*Nibo Marmer beige*

## BIJZONDERHEDEN

Kies altijd een steen en oppervlaktaafwerking in functie van de toepassing. Onze accountmanagers kunnen u hierin adviseren. Aangeraden wordt glanzende vloeren en buitentoepassingen met een matglans (gezoet) uit te voeren. Bij een hoogglans (gepolijst) oppervlak zijn bijvoorbeeld krasjes en loopsporen vaak hinderlijk zichtbaar.

Nibo Marmer beige is een natuurproduct. Kleurverschillen komen altijd in min of meerdere mate voor, zelfs binnen één partij. In deze kalksteen kunnen kleine gaatjes en haarscheurtjes voorkomen. Ook komen vaak fijne donkerdere (glas-)aders voor die door een leek voor opgevulde breuklijnen worden aangezien. Deze verschijnselen zijn inherent aan de structuur van het materiaal en hebben geen enkele schadelijke gevolgen voor de duurzaamheid van de steen. Het kan dus geen aanleiding geven tot klachten.

Onbehandeld is deze natuursteen gevoelig voor zure producten (bv. bepaalde reinigingsproducten). Bij contact met een zuur product ondergaan de kalkdeeltjes die dit steentype bevat, een chemische oplossingsreactie die een wijziging van de oppervlaktetoestand met zich kan meebrengen (matte sporen, kleurverandering, etc.). Dit effect kan vertraagd worden met behulp van een specifieke behandeling.

Deze natuursteen is van nature krasgevoelig voor wrijving van krassende elementen (bv. rollende bureaustoelen, zandkorrels die aan de schoenen blijven kleven). De krassen zijn duidelijker zichtbaar op donkere en glanzende oppervlakken.

Meer informatie over de toepassingsmogelijkheden in dit materiaal vindt u op onze website. Ook kunt u voor meer informatie of een monsteraanvraag bellen op:

**T 077 - 387 1440**