



NIBO STONE®
n a t u u r s t e e n

WWW.NIBOSTONE.NL



Nibo Bianco C (Carrara)



NIBO STONE®
n a t u u r s t e e n



Nibo Bianco C (Carrara)

UITERLIJK

Steensoort:	marmerscomposiet, kunsthars gebonden
Land van herkomst:	Spanje
Variëteiten:	Nibo Bianco T (Thassos)
Kleur:	wit

Nibo Bianco C bestaat uit 96% marmersgranulaat, gebonden met een hoogwaardige kunsthars. Het materiaal vertoont een egale witte kleur waarin de granulaatkorrels gelijkmatig zijn verspreid. Het materiaal kan concentraties van granulaatkorrels vertonen. Ook wordt een zekere mate van vervuiling getolereerd die tijdens het gietproces van het materiaal kan ontstaan. Hierdoor kan het materiaal zwartbruine spikkels vertonen. De compacte composiet bevat zichtbare microputjes en/of-gaatjes.

OPPERVLAKTEBEWERKINGEN

gepolijst | gezoet/geschuurd/geslepen



gepolijst

*Foto is enkel indicatief, kleur- en structuurafwijkingen zijn mogelijk.



NIBO STONE®
n a t u u r s t e e n



Nibo Bianco C (Carrara)

TOEPASSING

Deze composiet is geschikt voor alle gebruik in binnentoepassingen zowel in individuele woningen als in gebouwen met normaal collectief gebruik. Er zijn geen vorstbestendigheidspoeven van dit materiaal bekend. Nibo Stone voorziet geen problemen bij niet opgesloten elementen die uit het gevelvlak springen en bij dunne platen die rondom kunnen ventileren (gevelbekleding/lamellen).

VERKRIJGBAAR ALS

Vensterbanken	Gevelbekleding	Raamdorpiels
---------------	----------------	--------------

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Kenmerk	1 = redelijk 5 = uitstekend	Kenmerk	Gemiddelde waarde*
Uniform steenuiterlijk	5	Schijnbaar volumieke massa	2569 kg/m ³
Verweringsbestendigheid kleur (alleen buiten)	3	Porositeit	0,32 vol%
Verweringsbestendigheid glans (alleen buiten)	1	Druksterkte	162 N/mm ²
Zuurbestendig	nee	Buigsterkte	25,7 N/mm ²

*De genoemde gemiddelde waarden tonen de resultaten van proeven die zijn uitgevoerd volgens de normeringen die van toepassing zijn in het land van herkomst.



NIBO STONE
n a t u u r s t e e n



Nibo Bianco C (Carrara)

BIJZONDERHEDEN

Kies altijd een steen en oppervlakteafwerking in functie van de toepassing. Onze verkoopadviseurs kunnen u hierin adviseren.

Nibo Bianco C wordt via een speciaal gietprocedé machinaal vervaardigd. Hoewel tijdens het productieproces strenge kwaliteitsnormen worden gehanteerd, kunnen kleurverschillen in min of meerdere mate voorkomen. Ook kunnen concentraties van granulaatkorrels voorkomen. Een lichte mate van vervuiling in de vorm van zwartbruine spikkels wordt geaccepteerd.

Het materiaal is compact, maar kan aan de oppervlakte zichtbare microputjes en/of luchtgaatjes vertonen. Deze verschijnselen zijn inherent aan het materiaal en hebben geen enkele schadelijke gevolgen voor de duurzaamheid van de steen. Het kan dus geen aanleiding geven tot klachten.

Onbehandeld is deze marmercomposiet gevoelig voor zure producten (bv. bepaalde reinigingsproducten). Bij contact met een zuur product ondergaan de kalkdeeltjes die dit steentype bevat, een chemische oplossingsreactie die een wijziging van de oppervlaktetoestand met zich kan meebrengen (matte sporen, kleurverandering, etc.). Dit effect kan vertraagd worden met behulp van een specifieke behandeling.

Deze marmercomposiet is van nature krasgevoelig voor wrijving van krassende elementen (bv. rollende bureaustoelen, zandkorrels die aan de schoenen blijven kleven). De krassen zijn duidelijker zichtbaar op een glanzend oppervlak.

Meer informatie over de toepassingsmogelijkheden in dit materiaal vindt u op onze website. Ook kunt u voor meer informatie of een monsteraanvraag bellen op:

T 077 - 387 1440